

TABELA DE RETÍCULAS E VOLUMES PARA CILINDROS E CAMISAS CERÂMICAS GRAVADAS A LASER

GRAVAÇÃO HEXAGONAL COBRACELL®

LINEATURA	
LPI	LPC
102	40
152	60
203	80
254	100
305	120
356	140
406	160
457	180
508	200
559	220
610	240
660	260
711	280
762	300
813	320
864	340
914	360
965	380
1016	400
1067	420
1118	440
1168	460
1219	480
1270	500
1321	520
1372	540
1422	560
1473	580
1524	600

CBC 60		
BCM		
15,0	20,0	26,0
9,5	13,0	19,0
7,0	10,0	14,0
6,0	8,5	10,0
4,7	7,1	9,0
4,0	5,8	7,7
3,5	5,2	6,8
3,1	4,7	5,9
2,8	4,3	5,5
2,5	3,8	5,0
2,3	3,4	4,5
2,0	3,0	4,0
2,0	2,9	3,6
1,9	2,6	3,4
1,7	2,5	3,2
1,5	2,3	3,0
1,5	2,2	2,8
1,4	2,1	2,6
1,4	2,0	2,6
1,4	2,0	2,4
1,3	1,8	2,3
1,2	1,7	2,1
1,2	1,6	1,9
1,1	1,6	1,9
1,1	1,5	1,8
1,0	1,4	1,7
1,0	1,4	1,7
1,0	1,3	1,6
0,9	1,3	1,5

CBC 70		
BCM		
23,0	23,0	31,0
15,0	17,0	20,0
12,0	12,5	16,0
9,2	11,0	12,0
7,7	8,5	10,0
6,6	7,0	8,7
5,8	6,2	7,5
5,1	5,7	6,8
4,6	5,1	6,1
4,1	4,6	5,5
3,6	4,1	5,0
3,3	3,6	4,7
3,0	3,4	4,3
2,8	3,2	4,0
2,6	3,0	3,8
2,4	2,8	3,6
2,4	2,7	3,4
2,2	2,5	3,1
2,2	2,4	2,9
2,2	2,4	2,7
1,9	2,3	2,6
1,7	2,1	2,5
1,6	1,9	2,3
1,5	1,9	2,3
1,5	1,8	2,2
1,5	1,7	2,2
1,4	1,7	2,0
1,3	1,6	1,9
1,3	1,5	1,8

CBC 75		
BCM		
29,0	34,0	40,0
19,0	23,0	27,0
14,0	15,0	20,0
11,0	14,0	16,0
10,0	12,0	13,0
7,9	9,0	11,4
6,9	7,8	9,9
6,1	6,9	9,0
5,7	6,4	8,1
5,1	5,8	7,5
4,6	5,2	6,8
4,3	4,9	6,3
4,0	4,6	5,7
3,7	4,2	5,3
3,5	4,0	4,8
3,3	3,8	4,4
3,1	3,5	4,2
2,9	3,3	4,0
2,7	3,1	3,8
2,6	2,9	3,5
2,4	2,7	3,2
2,3	2,6	3,0
2,2	2,5	3,0
2,1	2,4	2,9
2,1	2,4	2,8
2,0	2,3	2,7
2,0	2,3	2,6
1,9	2,2	2,5
1,9	2,1	2,4

- Os volumes fornecidos têm uma tolerância de fabricação de $\pm 5\%$;
- **CBC 75** somente disponível em peças com diâmetro maior que **90 mm**;
- Recomendamos a especificação de volumes em **destaque** para um melhor desempenho;
- Aplicações especiais com volumes diferenciados podem ser desenvolvidos sob consulta.